


Lot	Datenblatt	Stand
Zusammensetzung der Legierungen	Dat. 6.3.1	01/2019

Produktdatenblatt

[a]priori

Zusammensetzung der Legierungen 																	CE 0124
Legierung:	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Sn	In	Ir	Ti	Nb	Ta	Rh	Ga	Fe	Mn	Summe Au/Pt
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen																	
creanova	85,9	11,7	-	-	-	1,5	-	0,1	0,05	-	0,4	-	0,2	-	0,05	0,1	97,6
Genius eX	85,9	11,7	-	-	-	1,5	-	0,1	0,05	-	0,4	-	0,2	-	0,05	0,1	97,6
Genius 89	88,7	9,49	-	-	-	1,5	-	-	0,01	-	-	-	0,2	-	-	0,1	98,1
Genius F	86,8	11,6	-	-	-	-	-	1,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	98,4
Genius S	84,4	8,0	5,0	-	-	-	-	2,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	92,4
Genius TU	77,5	9,0	9,0	1,5	0,4	-	0,7	1,5	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	86,5
Genius Star 2	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	99,97
Genius HF	83,0	16,1	-	-	-	-	-	0,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-	99,1
Genius T22	86,0	11,4	-	-	-	-	-	1,0	0,1	-	-	0,4	0,9	-	-	0,2	97,4
Goldreduzierte Aufbrennlegierungen																	
Aura Pd4	51,6	-	38,4	-	-	-	-	8,4	0,05	-	-	-	-	1,5	-	Ru 0,05	51,6
Aura Pal	15,4	-	52,0	20,0	-	-	5,4	6,0	-	-	-	-	-	1,0	-	Ru 0,2	15,4
Aura Cl	-	-	56,0	32,0	-	-	8,8	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	Ru 0,2	0
Aura 10	-	-	57,8	31,0	-	-	6,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	Ru 0,2	0
Aura Pur	-	-	56,0	32,0	-	-	8,8	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	Ru 0,2	0
Universallegierungen																	
Zenturio Z	75,0	9,0	-	12,4	-	2,0	-	-	0,2	-	-	0,5	0,9	-	-	-	84,0
Zenturion	73,8	9,0	-	9,2	4,4	2,0	-	1,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	82,8
Zenturio LT	73,0	1,6	5,8	16,0	-	3,0	0,5	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	74,6
Zenturio AG	-	-	39,9	51,9	-	4,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	Ru 0,2	0
Zenturio Eco	55,0	-	10,0	29,0	-	1,4	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-	55,0
Zenturio S	38,0	-	17,0	36,0	-	-	-	-	0,1	8,9	-	-	-	-	-	-	55,0
Zenturio F	74,0	1,5	5,5	14,5	-	3,3	-	1,0	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	75,5
Zenturio Light	2,0	-	32,9	58,0	-	3,5	2,0	1,5	0,05	-	-	-	-	-	-	Ru 0,05	2,0
Arg Sun	74,0	1,5	5,5	14,5	-	3,3	-	1,0	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	75,5
Eco Sun	2,0	-	32,9	58,0	-	3,5	2,0	1,5	0,05	-	-	-	-	-	-	Ru 0,05	2,0

